







商品名	特徴	使用上の注意	その他	種類
エコスター 	透明性が高く、ミストが細かいスプレーです。 比較的希釈が高く、薄く綺麗な塗膜を形成することができます。レベリング剤を最小限に抑えており、ワックスも密着しやすいです。	ガス圧が高くレベリング剤をほとんど含まないため、塗布時に均一に吹かないと乾燥後ムラに仕上がることがあります。	・一液ラッカースプレー ・トルエン・キシレンを含まない ・F☆☆☆☆登録あり ・指触可能乾燥時間※・・・3～5分	・クリアー(艶有り) ・3分艶消し ・5分艶消し ・7分艶消し ・全艶消し
エコスター UV ガードスプレー 	紫外線による塗膜・被塗物の黄変を極限まで抑えたスプレーです。透明性も高いです。 レベリング剤を最小限に抑えており、ワックスも密着しやすいです。	ガス圧が高くレベリング剤をほとんど含まないため、塗布時に均一に吹かないと乾燥後ムラに仕上がることがあります。 プロ向けです。	・一液ラッカースプレー(アクリル) ・トルエン・キシレンを含まない ・F☆☆☆☆登録あり ・指触可能乾燥時間※・・・3～5分	・クリアー(艶有り) ・3分艶消し ・5分艶消し ・7分艶消し ・全艶消し ・スーパーハイマツト
ホシュールスプレー 	もともと家具用に製造されたスプレーで、しっとりとした艶に仕上がります。 ミストが大変細かく、塗膜が薄いです。	ガス圧が高くレベリング剤をほとんど含まないため、塗布時に均一に吹かないと乾燥後ムラに仕上がることがあります。 プロ向けです。	・一液ラッカースプレー ・トルエン・キシレン含まない ・F☆☆☆☆登録あり ・指触可能乾燥時間※・・・5～10分	・クリアー(艶有り) ・2分艶消し ・3分艶消し ・5分艶消し ・7分艶消し ・全艶消し
EZ クリアラッカー 	レベリング剤を多く混入しているため、吹き際の境目が見立ちにくくなります。 ガス圧が低く、レベリング性が高いので初心者の方も使いやすいです。	レベリング剤を多く含むため、表面が滑りやすくなります。また、ワックスの密着低下の恐れがあります。	・一液ラッカースプレー ・トルエン・キシレンを含む ・樹脂成分が多い(希釈率が低い) ・指触可能乾燥時間※・・・3～5分	・クリアー(艶有り) ・5分艶消し ・7分艶消し ・全艶消し
ウルトラボンドスプレー 	UV 塗装仕上げ・オレフィンシートなど、比較的密着しにくい部材にも高い密着性を発揮するスプレーです。	ガス圧がやや高く、樹脂成分が多いので、塗膜が厚くなりやすいです。	・一液ラッカースプレー ・トルエン・キシレンを含む ・樹脂成分が多い(希釈率が低い) ・指触可能乾燥時間※・・・3～5分	・クリアー(艶有り) ・5分艶消し ・7分艶消し ・全艶消し
パーフェクトブレンド 	ウォーターベースの艶調整スプレー 溶剤系の刺激臭も弱いので(※多少のアルコール系の臭いは有)、入居済み住宅の作業にも、最適なスプレーです。	水性のためノズル・バルブがつまりやすくなる場合があります。 使用後の逆さ吹きが重要です。	・一液水性アクリルスプレー ・トルエン>0.1% ・指触可能乾燥時間※・・・3～5分	・クリアー(艶有り) ・3分艶消し ・5分艶消し ・7分艶消し ・全艶消し
フィニッシュアップ 	水性で環境に優しく、臭いがほとんどないため、入居済み現場に適しています。ウエスやスポンジで塗布することができるため、補修箇所のちょっとした艶合わせや仕上げにお奨めです。	艶有り、5分艶、艶消しは、それぞれ混ぜ合わせて、艶の度合いを調整することができます。	・一液ポリウレタン樹脂塗料(水性) ・トルエン・キシレン含まない ・指触可能乾燥時間※・・・3～5分	・艶有り ・5分艶 ・艶消し(全艶消し)

※・・・常温時の指触可能乾燥時間(自然乾燥時。送風による強制乾燥可)